

**ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ**

**ГОРЛОВИНЫ**

**ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

Посуда стеклянная химико-лабораторная

**ГОРЛОВИНЫ**

**ГОСТ  
7851—74**

**Внутренние диаметры**

Laboratory and chemist glassware.  
Necks. Internal diameters

**Взамен  
ГОСТ 7851—61**

МКС 71.040.20

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 января 1974 г. № 197 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на стеклянную химико-лабораторную посуду и устанавливает внутренние диаметры горловин с конусами взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью\*.

2. Внутренние диаметры и конусность горловин с конусами взаимозаменяемыми — по ГОСТ 8682—93.

3. Внутренние диаметры горловин с конусами невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью должны выбираться из следующих рядов:

5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 14,5; 19,0; 21,5; 24,0; 29,0; 34,5; 40,0 мм с предельными отклонениями  $\pm 1$  мм;  
45; 50; 60; 85; 100 мм с предельными отклонениями  $\pm 2$  мм.

4. Конусность горловин с конусами невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью (1 $\pm$ 0,3):10.

1, 2, 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

\* В части типов, основных параметров и размеров заменен на ГОСТ 25336—82.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (март 2011 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1979 г.  
(ИУС 2—80).

© Издательство стандартов, 1974  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011